

<b>Описание продукта</b>	Однокомпонентная отделочная эмаль на основе модифицированных полиакрилатов. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Быстро сохнет.</li> <li>• Широкий спектр цветов.</li> <li>• Удобна в работе.</li> <li>• Возможно нанесение при низкой температуре.</li> <li>• Обладает высокой стойкостью к щелочам.</li> </ul>
--------------------------	--

<b>Назначение</b>	Акриловая отделочная эмаль для надводных участков. Для использования при новом строительстве, текущем ремонте и ремонте на борту
-------------------	---

<b>Информация о продукте</b>	<b>Цвет</b>	LAB000-белый, LAK724-серый, LAL274-красно-коричневый, LAL549-зеленый, LAY999-черный и т.п.
	<b>Уровень глянца</b>	Полуглянцевое
	<b>Сухой остаток</b>	35% ± 3% (ISO 3233:1998)
	<b>Рекомендуемая толщина сухой пленки</b>	40 микрон, что эквивалентно 118 микрон мокрой пленки
	<b>Теоретическая кроющая способность</b>	8,75 м <sup>2</sup> /литр (при 40 мкм сухой пленки)
	<b>Практическая кроющая способность</b>	Необходимо учесть коэффициент потерь (обычно 30%)
	<b>Метод нанесения</b>	Безвоздушное распыление, кисть, валик

**Время высыхания**

Температура поверхности	Высыхание до исчезновения липкости	Полное высыхание	Время высыхания до нанесения следующего слоя Интершин 579	
			Минимальное	Максимальное
-5°C	2 час.	36 час.	24 час.	не ограничено
5°C	1 час.	24 час.	8 час.	
23°C	30 мин.	8 час.	4 час.	
35°C	15 мин.	8 час.	2 час.	

<b>Физические характеристики</b>	<b>Температура вспышки</b>	23°C. Температура вспышки для продукта, производимого и поставляемого в Сев. Америке, отличается из-за другого состава разбавителей, что не влияет на качество продукта, и составляет 26°C.
	<b>ВОС (содержание летучих органических веществ)</b>	565 г/л (ЕРА метод 24) 518 г/кг (Директива ЕС по выделению растворителей 1999/13/ЕС)

<b>Сертификация</b>	При использовании по утвержденной схеме, на продукт распространяется следующая сертификация:
---------------------	--

- Контакт с пищевыми продуктами – перевозка зерна (НОНА)

За подробной информацией обратитесь в International.

**Окрасочные системы и совместимость**

Intersheen 579 следует наносить только поверх антикоррозийных грунтов, рекомендованных для определенных окрашиваемых поверхностей судна, такими стандартными покрытиями могут быть:

Intergard 263 (как переходной слой), Interprime 198, Intertuf 203, Interchlor 37.

Также могут быть использована альтернативная антикоррозионная защита. Для выбора наиболее подходящей схемы окраски проконсультируйтесь со своим региональным представительством International.

**Подготовка поверхности**

Интершин 579 следует использовать в соответствии со стандартными спецификациями Worldwide Marine Specifications.

- Предназначенная под окраску поверхность должна быть сухая, чистая и свободна от загрязнений.
- Промыть пресной водой под высоким давлением. Провести обезжиривание поверхности, удалить грязь, растворимые загрязнения и другие посторонние вещества растворителем до стандарта SSPC-SP1.

**Новострой и капитальный ремонт**

- Интершин 579 всегда следует наносить поверх рекомендуемого грунта.
- Перед нанесением Интершин 579 необходимо убедиться, что поверхность сухая и чистая. Следует соблюдать время до нанесения следующего слоя, указанное в спецификации.
- Поврежденные участки должны быть обработаны до указанного стандарта (напр., Sa2,5 (ISO 8501-1:1988) и загрунтованы.

**Ремонт**

- Интершин 579 следует наносить поверх рекомендуемого грунта.
- Перед нанесением Интершин 579 необходимо убедиться, что поверхность сухая и чистая. Следует соблюдать время до нанесения следующего слоя, указанное в спецификации.
- Поврежденные участки должны быть обработаны до указанного стандарта (напр., Sa2,5 (ISO 8501-1:1988) и загрунтованы.
- Интершин 579 можно наносить непосредственно на старое покрытие Интершин 579. Перед этим поверхность должна быть промыта пресной водой и обезжирена, а само покрытие должно быть неповрежденным и хорошо держащимся. Неплотно держащиеся или шелушащиеся покрытия должны быть удалены вплоть до прочно держащихся слоев. Следует провести ремонт покрытия с применением Интершин 579 или подходящего грунта перед нанесением полного слоя.

За конкретными рекомендациями обратитесь в International.

**Метод нанесения**

**Безвоздушное распыление** Рекомендуется. Диаметр сопла 0,38-0,53 мм (15-21 мил). Давление краски на выходе из сопла не менее 176 кг/см<sup>2</sup> (2500 p.s.i.)

**Кисть или валик** Рекомендуется только для небольших участков. Для достижения указанной толщины сухой пленки может потребоваться нанесение нескольких слоев.

**Воздушное распыление** Не рекомендуется

**Разбавитель** Не рекомендуется. В исключительных случаях используйте GTA007 (максимум 5% по объему). Не разбавляйте больше, чем позволяет местное законодательство о защите окружающей среды.

**Очиститель** GTA007

<b>Преращение работы и очистка</b>	Тщательно промойте все оборудование очистителем GTA007. Неиспользованный продукт следует хранить в плотно закрытых емкостях. На поверхности продукта, хранившегося в неполных контейнерах, может образоваться пленка, а вязкость продукта может возрасти. Следует профильтровать продукт перед использованием.
<b>Сварные работы</b>	В случае проведения сварных работ или резки металла, окрашенного данным покрытием, будет происходить выделение дыма и прочих вредных веществ, поэтому необходимы соответствующая индивидуальная защитная экипировка и вентиляция помещения.

**Техника безопасности**

Вся работа по нанесению и эксплуатации данного покрытия должна выполняться в соответствии с местными инструкциями и стандартами безопасности и защиты здоровья и окружающей среды.

Перед использованием получите в International спецификацию Material Safety Data Sheet (MSDS) и изучите приведенную в ней информацию по безопасности и защите здоровья. Прочитайте и следуйте всем мерам предосторожности, указанным в MSDS и на упаковках. Не используйте продукт, если вы не вполне понимаете эти указания и инструкции, или нет возможности строго соблюдать данные указания. Необходимо обеспечить должную вентиляцию и меры защиты во время нанесения и высыхания с тем, чтобы поддерживать концентрацию паров растворителя в безопасных пределах и защититься от опасности отравления или недостатка кислорода. Необходимо избегать попадания продукта на кожу и в глаза (использовать перчатки, защитные очки, маски, кремы и т.п.) Конкретные меры предосторожности зависят от применяемых способов нанесения и условий работы.

**Ограничения**

При нанесении Интершин 579 кистью или валиком необходимо соблюдать осторожность, с тем, чтобы не происходило отслаивание свеженанесенных однокомпонентных покрытий.

Информация по интервалам между нанесением слоев имеет ориентировочный характер и изменяется в зависимости от местного климата и окружающих условий. Конкретные рекомендации можно получить в International.

Наносите покрытия при хорошей погоде. Температура поверхности должна быть минимум на 3°C выше точки росы. Для достижения наилучших для нанесения характеристик продукта нагрейте его до t 21-27°C перед смешиванием, если не указано иначе. Несмешанный продукт (в закрытых емкостях) должен храниться в защищенном помещении в соответствии с информацией, приведенной в разделе «Хранение». Технические данные и информация по нанесению продукта, приведенная в данной спецификации, носят ориентировочный характер и призваны дать общие рекомендации по процедуре нанесения покрытий. Результаты тестов были получены в контролируемых условиях лабораторных испытаний описываемых продуктов, и International не утверждает, что эти опубликованные результаты, или результаты других тестов, в точности соответствуют результатам, получаемым в эксплуатационных условиях. Так как условия нанесения, окружающей среды и характеристики конкретных конструкций могут сильно различаться, необходимо с должным вниманием подходить к выбору, проверке характеристик и использованию продукта.

Комментарии к обозначению «Строго не определено», приведенному в разделе «Время высыхания», см. в разделе «Определения и сокращения» в настоящем каталоге.

**Упаковка**

20 литров в 20 литровых емкостях  
5 галлонов США (18,93 л) в 5 г/л емкостях  
1 галлон США (3,79 л) в 1 л/г емкости

**Отгрузочный вес**


20 литровая упаковка: 23,88 кг

**Хранение**

12 месяцев минимум при температуре 25°C. Далее необходимо проводить проверку состояния. Хранить в сухом, затемненном месте, вдали от источников нагрева и возгорания.

**Заявление фирмы о непринятии на себя ответственности.**

Приведенная здесь информация не должна расцениваться как исчерпывающая: любое лицо, использующее продукцию по назначению, отличающемуся от конкретно рекомендованного в данном документе, без получения с нашей стороны предварительного письменного подтверждения о пригодности продукции для такого применения, делает это на свой страх и риск. Все консультации, которые мы даем, или заключения о продукции (в данном документе или другим образом), являются верными и отражают полноту наших знаний, однако мы не можем влиять на качество, либо состояние поверхности, а также на иные факторы, влияющие на использование и применение продукции. Поэтому, за исключением тех случаев, когда мы специально даем свое согласие в письменной форме, мы не несем никакой ответственности за эксплуатационные качества продукции, либо за любые потери или повреждения (подлежащие юридическому рассмотрению), связанные с использованием продукции. Вся поставляемая продукция и технические консультации предоставляются согласно нашим Условиям продажи. Вы должны запросить копию данного документа и тщательно изучить ее. Информация, приведенная здесь, может изменяться с течением времени в связи с получением новых опытных данных и постоянным развитием производства. Пользователь продукции должен убедиться, что приводимые данные являются новыми и действительными перед тем, как использовать продукцию. Также пользователь продукции должен уточнить данную информацию у местного представителя International Paint.

 **International** и приведенные здесь наименования продуктов являются зарегистрированными торговыми марками, либо лицензированы Akzo Nobel. © Akzo Nobel, 2004

**Главный офис**

Интернешнл Пейнт Лтд, Ориел Хауз, 16 Коннот Плейс, Лондон W2 2ZB, Соединенное Королевство, Тел: +44 (0) 207 479 6000,  
Факс: +44 (0) 207 479 6500

[www.international-marine.com](http://www.international-marine.com)