

Tikkurila Temalac AB 70

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная глянцевая покрывная алкидная краска.

СВОЙСТВА

- Легкая в нанесении финишная краска, разработанная специально для ремонтной окраски на месте монтажа.
- Формирует ровное покрытие с хорошими свойствами сохранения блеска и цвета даже в промышленном климате.
- Может наноситься кистью.
- Может применяться также и для окраски деревянных поверхностей.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для окраски мостов, наружных поверхностей резервуаров, стальных конструкций и других стальных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная доля нелетучих веществ (Сухой остаток) 51±2 %

Массовая доля нелетучих веществ (Сухой остаток) 63 ±2 %

Плотность 1,1 – 1,2 кг/л (в зависимости от цвета)

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход

Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
Мокрый слой	Сухой слой	
80 мкм	40 мкм	12.8 м ² /л
115 мкм	60 мкм	8.5 м ² /л

Данные приведены для неразбавленной краски (при добавлении разбавителя толщина мокрой пленки увеличивается). Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия, квалификации маляра и других факторов.

Время высыхания

Показатель (ТСП = 50 мкм)	Температурный диапазон		
	+10°C	+23°C	+35°C
Сухая «от пыли», спустя	6 ч	3 ч	2 ч
Сухая «на ощупь», спустя	10 ч	6 ч	4 ч
Межслойная выдержка	48 ч	24 ч	16 ч

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.

Внешний вид

Глянцевый



Tikkurila Temalac AB 70

Цвет

Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony.
Колеруется по системе Temaspeed.

Tikkurila Temalac AB 70

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовка поверхности** Поверхность необходимо очистить соответствующим методом от накопившихся загрязнений – масел, солей, смазочных материалов и т.п. (ISO12944). Устранить дефекты металла.
- Загрунтованная поверхность: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, посторонних включений и от непрочного державшихся участков старого покрытия. При необходимости придать поверхности шероховатость.
- Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (ISO 12944-4).
- Рекомендуемые грунтовки** Temaprime EE, Temaprime EUR
- Рекомендуемые финишные покрытия** Temalac AB 70
- Внимание! Рекомендуется применять растворитель 1006 для разбавления краски Temalac AB 70 при нанесении ее на грунтовки Temaprime EUR или Temaprime EE.
- Условия при нанесении** Все окрашиваемые поверхности должны быть сухими. При нанесении материала и отверждении покрытия температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3 °С выше температуры «точки росы».
- Нанесение** Безвоздушное распыление: в зависимости от температуры и от необходимой рабочей вязкости, краска разбавляется на 5-15%. Диаметр сопла: 0.011"-0.015" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции) Давление: 120-160 бар
- Пневматическое распыление: в зависимости от температуры и от необходимой рабочей вязкости, краска разбавляется на 20-25%. Диаметр сопла: 1.4 – 1.8 мм Давление: 3-4 бар
- Разбавитель** Thinner 1050 (медленный) или Thinner 1006 (быстрый)
- Очистка инструментов** Thinner 1050 или Thinner 1006
- ЛОС** Содержание Летучих Органических Соединений – 413 г/л. Содержание ЛОС смеси (разбавленной на 25 % по объему) – 496 г/л.
- ОХРАНА ТРУДА** Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

Только для промышленного и профессионального применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.



Tikkurila Temalac AB 70